

## PLATINUM EGYRÉTEGŰ BELTÉRI FALFESTÉK



### JELLEMZÉS

Extra nagy fedőképességű, gélesített, csepegésmentes belső falfesték. Illatosított, így a frissen festett lakásban nem uralkodik kellemetlen festékszag. Bevonata matt, tartós, könnyen tisztítható. Nem tartalmaz formaldehidet és olyan kémiai vegyületet, amit a formaldehid tárolására és folyamatos felszabadítására fejlesztettek ki.

### VÁLASZTÉK

Kiszerezés:

fehér: 2,5 L, 5 L, 10 L

színes: 2,5 L, 5 L.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Új vakolt felületek, régi festett felületek, gipszkarton és tapéta festésére alkalmas.

### TERMÉK ADATOK

Termékcsoport: diszperziós beltéri falfestékek.

Összetétel: kalcium-karbonát, pigment, műanyag diszperzió, víz, festékaditív.

### TERMÉK TULAJDONSÁGOK

#### MEGJELENÉS:

fehér színű/színes, viszkózus, citromillatú szuszpenzió.

### MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK:

Sűrűség (20 °C): 1,45±0,05 g/cm<sup>3</sup> (MSZ EN ISO 2811-1:2016)

Nemillóanyag-tartalom: fehér: min 50%,  
színes: min. 54% (MSZ EN ISO 3251:2009)

pH: 8,0 -8,9. (MSZ EN ISO 787-9:2019)

Kiadósság: kb. 15-20 m<sup>2</sup>/l (1 rétegben, a felület minőségének függvényében)

VOC tartalom:

EU-határérték erre a termékre (A/a): 30 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb 3 g/l VOC-t tartalmaz.

Tűzvesélyességi osztály: Nem tűzvesélyes.

Tárolási feltételek: Fagyveszélyes! Eredeti csomagolásban, +5 °C – +25 °C hőmérsékleten kell tárolni.

Minőségét megőrzi: eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 24 hónapig.

### FELHASZNÁLÁS

A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni, szükség esetén átszűrni, és a különböző sarzsból származó színes festékeket egy gyűjtőedényben össze kell keverni, hogy az esetleges színeltéréseket kiküszöböljük. Ha a festék mégsem lenne elég az egész felületre, akkor a festést egy fal-élnél hagyjuk abba, és az újabb vödör festéket homogenizáljuk a megmaradt anyaggal. A felületnek megfelelő szilárdságúnak, száraznak, por- olaj- és zsírmentesnek kell lennie. A még festetlen mészs-, mézscement vakolatokat át kell csiszolni, portalanítani. Régi bevonatoknál a laza, leváló részeket kaparással, csiszolással el kell távolítani és a falfelületet diszperziós vagy gipszes glettel ki kell javítani. Festés előtt minden esetben használjon diszperziós mélyalapozót. A mélyalapozóba 5 - 10%-ban elkevert Platinum falfesték megkönnyíti az alapozást, láthatóvá teszi az alapozott, és nem alapozott felületek közötti különbséget. A megfelelően előkészített falfelületre egy, vagy maximum két rétegben szükséges a festéket felfesteni. A festéket nem szükséges hígítani. Ha a felhordás módja miatt a hígítás mégis szükséges, 5-10%-ban hígítható. A második réteg felhordása előtt a helyiség és a falfelület hőmérsékletétől függően min. 2 óra száradási idő szükséges. Tapéta festhetőségét próbafestéssel kell meghatározni. Ekkor a festéket kb. 5% vízzel kell hígítani. A tapéta tiszta, pormentes és ragasztóanyag maradványmentes legyen. A nem megfelelő alkalmazástechnikából fakadó hibákért felelősséget nem vállalunk. A csomagoláson lévő színjelölő címke csak tájékoztató jellegű, a valóságban kikevert színtől eltérhet. Pontosabb színválasztás érdekében használja a Poli-Farbe Platinum színkártyát.

A termékkel nem lehet dolgozni +5°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten, beleértve a fal és a levegő hőmérsékletét.

**FELHASZNÁLÁSI ADATOK**

Felhordás: ecsettel, rövid szőrű hengerrel, Euro 2000 festék-felhordó eszközzel

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg

Hígítás: Nem igényel. Szükség esetén 5-10% vízzel hígítható.

Eszközök tisztítása: azonnal vízzel.

Száradási idő (20 °C-on): 2 óra.

Átfesthető (20 °C-on): 2 óra után.

**BEVONAT TULAJDONSÁGOK**

Megjelenés: fehér színű/színes, matt felületű, egyenletes bevonat

Osztályozás az MSZ EN 13300:2001 szerint:

Típus: dekorációs

Kötőanyag: kopolimer diszperzió

Szín: fehér/színes

Fényesség: matt

Szemcseméret: finom

Tapadás (gipszkartonon): min. 0,6 N/mm<sup>2</sup>

Páradiffúziós ellenállás: páraáteresztő

Vízállóság (1 óra): változatlan

Nedves dörzsállóság: 3. osztály, tisztítható

**KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK**

Biztonság

A termék biztonságtechnikai adatlapja kérésre hozzáférhető, illetve a

<https://www.polifarbe.hu/letoltheto-dokumentumok/polifarbe-biztonsag-technika> oldalon elérhető.

A rétegrend kialakításra a

[www.polifarbe.hu](http://www.polifarbe.hu)

oldalon található javaslat.

Szaktechnikai szám: KERMI E-2006/2-00158

Azonosító: 2020-1

**Poli-Farbe Vegyipari Kft.**

Bócsa: 6235 Bócsa, III. kertület 2. • Telefon: +36 (78) 453 130, 453 133 • Fax titkárság: +36 (78) 889-107 • Fax áruforgalom: +36 (78) 889-108 • E-mail: polifarbe@polifarbe.hu  
Alsónémedi: 2351 Alsónémedi, Északi ipartelep • Telefon: +36 (30) 866 4639